

LEISTUNGSERKLÄRUNG

(gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 und der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 574/2014)

Nr. **1942 26 _01**

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

7. Erklärte Leistung

AC 32 T S (NTA)

Straßenbaubitumen 30/45

2. Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Für Asphalttragschichten für Straßen und sonstige Verkehrsflächenbefestigungen

3. Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers gemäß Artikel 11 Absatz 5:

WWA Westerwald Asphalt GmbH & CO KG
An der L 318
56412 Nentershausen
Tel. +49 6485 911080
Fax. +49 6485 911081
Email: info@westerwald-asphalt.de

4. Gegebenenfalls Name und Kontaktanschrift des Bevollmächtigten, der mit den Aufgaben gemäß Artikel 12 Absatz 2 beauftragt ist:

Nicht relevant

5. System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 2+

6. a) Harmonisierte Norm:

EN 13108-1 : 2006 / AC : 2008

Notifizierte Stelle:

1284 (BÜV HRS)

8. Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung / den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärungen im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obenge-nannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Christian Bach, Geschäftsführer
 (Name und Funktion)

Nentershausen, 30. Apr 2026
 (Ort und Datum der Ausstellung)

Chr. Bach
 (Unterschrift)

Wesentliche Merkmale	Leistung		
	1. Adhäsion zwischen Bindemittel und Gestein		
	2. Steifigkeit		
	3. Widerstand gegen bleibende Verformungen		
	4. Ermüdungswiderstand		
	5. Griffigkeit		
	6. Widerstand gegen Abrieb		
	7. Brandverhalten		
	8. Dauerhaftigkeit		
2, 3, 5, 6, 8	Korngrößenverteilung	mm	M.-%
	Siebdurchgang bei	45	100,0
	Siebdurchgang bei	31,5	100,0
	Siebdurchgang bei	22,4	85,3
	Siebdurchgang bei	16	74,6
	Siebdurchgang bei	11,2	65,4
	Siebdurchgang bei	8	56,7
	Siebdurchgang bei	5,6	46,8
	Siebdurchgang bei	2	29,6
	Siebdurchgang bei	0,125	7,4
	Siebdurchgang bei	0,063	5,3
1, 2, 3, 4, 5, 6, 8	Bindemittelgehalt gemäß Erstprüfung	4,0	M.-%
1, 2, 3, 4, 5, 8	Min. Hohlraumgehalt MPK	5,0	Vol.-%
	Max. Hohlraumgehalt MPK	7,0	Vol.-%
1, 2, 3, 4, 8	Temp. Asphaltmischgut T min. / T max.	130 – 150	°C
3, 8	Hohlraumausfüllungsgrad	61,8	%
3, 8	Fiktiver Hohlraumgehalt	NPD	%
3, 8	Widerstand gegen bleibende Verformung	NPD	
1, 8	Wasserempfindlichkeit	NPD	Vol.-%
6, 8	Widerstand gegen Abrieb durch Spikes-Reifen	NPD	
7, 8	Brandverhalten	NPD	%